

За период проведения тестирования в течение года напыление 'MetallSpray' показало защитную эффективность при воздействии кислой коррозии/эрозии. Следует, отметить, что существует вероятность повреждения покрытия при механическом воздействии.

Установлено, что использование защитных покрытий приводит к увеличению коррозионной стойкости 24-56 раз, что говорит о целесообразности их использования в данных условиях эксплуатации.